

Technisches Datenblatt

KEBATER PBT BF115

PBT-GF15, PBT, 15% glasfaserverstärkt

Polymer: PBT

ISO Bezeichnung: PBT-GF15

Produktgruppe: PBT

Kurzbeschreibung Produktfamilie:

KEBATER ist der Handelsname unseres Sortiments an thermoplastischen Polyestern. KEBATER-Produkte zeichnen sich durch gute Steifigkeit und Festigkeit, hervorragende elektrische Eigenschaften, vorteilhafte Brandeigenschaften und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Das Produktsortiment umfasst PBT und PBT-Blends in verschiedenen Varianten: unverstärkt und glasfaserverstärkt, schlagzäh modifiziert, flammgeschützt, verzugsoptimiert sowie weitere, auf spezielle Anforderungen zugeschnittene Compounds.

Eigenschaften:

dimensionsstabil, gute Chemikalienbeständigkeit, gute elektrische Eigenschaften, gute Gleiteigenschaften, hohe Festigkeit, hohe Steifigkeit, hohe Verschleißbeständigkeit, teilkristallin

Typische Anwendungsgebiete:

Elektronikkomponenten, Gehäuse, Stecker, Strukturbauteile, Verbindungselemente

Branchen:

Automobilbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Haushaltsgeräte, Maschinenbau, Sanitärindustrie

Physikalische Eigenschaften

Feuchtigkeitsaufnahme 23°C/50% r.F. in % in Anlehnung an ISO 62	0.20
Dichte in kg/m³ ISO 1183-1	1420.00

Mechanische Eigenschaften

E-Modul in MPa ISO 527-1	6000
Bruchspannung in MPa ISO 527-1	100.0
Bruchdehnung in % ISO 527-1	3.0
Schlagzähigkeit (Charpy) bei 23°C in kJ/m² ISO 179-1eU	45.0
Schlagzähigkeit (Charpy) bei -30°C in kJ/m² ISO 179-1eU	45.0
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) bei 23°C in kJ/m² ISO 179-1eA	9.0
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) bei -30°C in kJ/m² ISO 179-1eA	9.0

Rheologische Eigenschaften

Schmelzindex MFR (Prüfbedingung)	250°C / 2,16kg
Schmelzindex MFR in g/10min ISO 1133	25.0

Rheologische Eigenschaften

Schwindung in Fließrichtung in % ISO 294-4	0.55
Schwindung quer zur Fließrichtung in % ISO 294-4	1.15

Thermische Eigenschaften

Schmelztemperatur (DSC, 10°C/min) in °C ISO 11357-1/-3	225.0
Wärmeformbeständigkeit HDT (1,80 MPa) in °C ISO 75-1/-2	190.0
Wärmeformbeständigkeit HDT (0,45 MPa) in °C ISO 75-1/-2	215.0
Wärmeausdehnungskoeffizient in Fließrichtung in E-6/K ISO 11359-1/-2	40.0
Wärmeausdehnungskoeffizient quer zur Fließrichtung in E-6/K ISO 11359-1/-2	90.0
Brandverhalten (1,6 mm Wandstärke) IEC 60695-11-10	HB

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand in Ohm*m IEC 60093	1e+17
Spezifischer Oberflächenwiderstand in Ohm IEC 60093	1e+15

Verarbeitungshinweise:**Vortrocknung:**

Trocknerbauart: Trockenlufttrockner

Temperatur: 100 – 120°C

Trocknungszeit: 2 – 4 h

Restfeuchte: < 0,02%

Temperaturen:

Massetemperatur: 245 – 260°C

Werkzeugtemperatur: 80 – 120°C

Staudruck: max. 40 bar (spezifisch)

Einspritzgeschwindigkeit: mittel bis hoch

Rechtliche Hinweise:

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

* Bei FE-Produkten handelt es sich um Entwicklungsprodukte, die sich noch in der Versuchsphase befinden. Technische Daten können sich im Rahmen der Produkt- und Prozessentwicklung noch verändern. Über die Kommerzialisierung von FE-Produkten ist noch nicht endgültig entschieden. Wir behalten uns vor, die Herstellung von FE-Produkten ohne nähere Angaben von Gründen einzustellen.

Erstellungsdatum: 28.04.2024

Am Weidenbach 8-10
51491 Overath

Telefon +49 (0)2206 90851-100
Telefax +49 (0)2206 90851-199

E-Mail: kontakt@barlog.de
Web: www.barlog.de