

# Technisches Datenblatt

## KEBAFLEX - H / SPC 55 A.04.1 schwarz

TPE-S, Shore A55, schwarz, modifiziert für gute Haftung u.a. an ABS, PC und PC/ABS-Blends.

**Polymer:** TPE-S

**ISO Bezeichnung:** TPS-SEBS

**Produktgruppe:** TPE

### Kurzbeschreibung Produktfamilie:

Unter dem Handelsnamen KEBAFLEX / S vertreiben wir ein Sortiment an thermoplastischen Elastomer-Compounds auf Basis SEBS/PP. KEBAFLEX / S ist in verschiedenen Shore-Härten von unter A10 bis über D50 verfügbar und wird wegen der kostengünstigen Verarbeitung im Spritzgussverfahren gerne als Ersatz für Gummi eingesetzt. Es ist weich und flexibel, frei einfärbbar, zeigt ein gutes elastisches Verhalten bis 100°C und bietet eine angenehme Haptik. Es steht ein breites Sortiment an modifizierten Compounds zur Verfügung, z.B. haftungsmodifizierte Typen für 2K-Spritzguss, bedruckbare Typen, Varianten mit optimiertem Druckverformungsrest, usw.

### Eigenschaften:

flexibel, gute Haptik, haftungsmodifiziert, teilkristallin, weich

### Typische Anwendungsgebiete:

Dichtelemente, Dichtungen, Federelemente, Griffe, Haptikkomponenten

### Branchen:

Automobilbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Haushaltsgeräte, Industrie, Maschinenbau, Möbelindustrie, Sport & Freizeit

## Rheologische Eigenschaften

Schwindung in Fließrichtung in %   ISO 294-4	3.30
Schwindung quer zur Fließrichtung in %   ISO 294-4	2.00

## Mechanische Eigenschaften

Bruchspannung in MPa   ISO 527-1	6.3
Bruchdehnung in %   ISO 527-1	564.0
Druckverformungsrest bei 23°C in %   ISO 815-1	28
Druckverformungsrest bei 70°C in %   ISO 815-1	70
Druckverformungsrest bei 100°C in %   ISO 815-1	76
Shore-A-Härte   DIN ISO 7619-1	55
Spannung bei 10% Dehnung in MPa   DIN EN ISO 527-1	0.60
Spannung bei 50% Dehnung in MPa   DIN EN ISO 527-1	1.50
Spannung bei 100% Dehnung in MPa   DIN EN ISO 527-1	2.10
Spannung bei 300% Dehnung in MPa   DIN EN ISO 527-1	4.00

## Physikalische Eigenschaften

Dichte in kg/m <sup>3</sup>   ISO 1183-1	1060.00
--	---------

**Verarbeitungshinweise:****Vortrocknung:**

Trocknerbauart: Trockenlufttrockner

Temperatur: 80°C

Trocknungszeit: 3 - 4 h

Restfeuchte: < 0,02%

**Temperaturen:**

Massetemperatur: 220 - 250°C

Werkzeugtemperatur: 20 - 40 °C

**Allgemeine Verarbeitungshinweise:**

Wegen der ausgeprägten Strukturviskosität von KEBAFLEX - H / SPC 55 A.04.1 schwarz sind hohe Einspritzgeschwindigkeiten und kurze Einspritzzeiten anzustreben. Schnelles Einspritzen verbessert die Haftung an der Hartkomponente.

Eine Massetemperatur an der oberen Grenze verbessert die Haftung ebenfalls.

Eine sehr gute Entlüftung der Kavität ist Grundvoraussetzung zum Erreichen einer hohen Einspritzgeschwindigkeit und, damit einhergehend, guter Haftung und einer guten Oberflächenqualität.

**Rechtliche Hinweise:**

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

\* Bei FE-Produkten handelt es sich um Entwicklungsprodukte, die sich noch in der Versuchsphase befinden. Technische Daten können sich im Rahmen der Produkt- und Prozessentwicklung noch verändern. Über die Kommerzialisierung von FE-Produkten ist noch nicht endgültig entschieden. Wir behalten uns vor, die Herstellung von FE-Produkten ohne nähere Angaben von Gründen einzustellen.

---

Erstellungsdatum: 01.04.2023

Am Weidenbach 8-10  
51491 Overath

Telefon +49 (0)2206 90851-100  
Telefax +49 (0)2206 90851-199

E-Mail: [kontakt@barlog.de](mailto:kontakt@barlog.de)  
Web: [www.barlog.de](http://www.barlog.de)