

Technisches Datenblatt KEBABLEND / WR FE 161104 (Entwicklungsprodukt)*

KEBABLEND /WR FE 161104 ist ein Spezialcompound auf Basis ABS, mit verbessertem Gleit- und Verschleißverhalten sowie geringer Geräusentwicklung bei Reibpaarung mit Kunststoffelementen.

Polymer: ABS

Produktgruppe: Tribocompounds, Funktionalisierte Compounds

Kurzbeschreibung Produktfamilie:

Bei KEBABLEND handelt es sich um ein breites Sortiment funktioneller Compounds, die häufig auf Kundenanforderungen maßgeschneidert zum Einsatz kommen. Unter dem Handelsnamen KEBABLEND vermarkten wir magnetisierbare, thermisch oder elektrisch leitfähige Compounds, Spritzgusswerkstoffe mit hoher Dichte, Compounds für Strahlenschutzanwendungen, detektierbare Kunststoffe und vieles mehr.

Eigenschaften:

amorph, dimensionsstabil, gute Gleiteigenschaften, hohe Verschleißbeständigkeit

Typische Anwendungsgebiete:

Bedienelemente, Betätigungselemente, Gehäuse, Gleitelemente

Branchen:

Automobilbau, Haushaltsgeräte, Industrie, Landwirtschaft, Maschinenbau, Möbelindustrie, Sport & Freizeit

Rheologische Eigenschaften

Schwindung in Fließrichtung ISO 294-4	0.70
Schwindung quer zur Fließrichtung ISO 294-4	0.70

Mechanische Eigenschaften

Bruchspannung in MPa ISO 527-1	42.0
Bruchdehnung in % ISO 527-1	10.0
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) bei 23°C in kJ/m ² ISO 179-1eA	12.0

Thermische Eigenschaften

Wärmeformbeständigkeit HDT (1,80 MPa) in °C ISO 75-1/-2	120.0
Brandverhalten (1,6 mm Wandstärke) IEC 60695-11-10	HB

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand in Ohm*m IEC 60093	1e+14
Spezifischer Oberflächenwiderstand in Ohm IEC 60093	1e+14

Physikalische Eigenschaften

Dichte in kg/m ³ ISO 1183	1040.00
--	---------

Verarbeitungshinweise:**Vortrocknungsempfehlung:**

Trocknerbauart: Trockenlufttrockner

Temperatur: 80 °C

Trocknungszeit: 2 - 4 h

Empfohlene Grundeinstellungen:

Massetemperatur: 230 - 270°C

Werkzeugtemperatur: 60 - 80 °C

Einspritzgeschwindigkeit: langsam - mittel

Rechtliche Hinweise:

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

* Bei FE-Produkten handelt es sich um Entwicklungsprodukte, die sich noch in der Versuchsphase befinden. Technische Daten können sich im Rahmen der Produkt- und Prozessentwicklung noch verändern. Über die Kommerzialisierung von FE-Produkten ist noch nicht endgültig entschieden. Wir behalten uns vor, die Herstellung von FE-Produkten ohne nähere Angaben von Gründen einzustellen.

Erstellungsdatum: 15.08.2022

Am Weidenbach 8-10
51491 Overath

Telefon +49 (0)2206 90851-100
Telefax +49 (0)2206 90851-199

E-Mail: kontakt@barlog.de
Web: www.barlog.de